Den Braven

Acryl Easy

Snel overschilderbare acrylaat kit met anticrack technologie



PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Acryl Easy is een hoogwaardige acrylaatkit die vrijwel direct kan worden overschilderd met de meeste verfsoorten op water en synthetische basis. Het voorkomt barsten en verkleuring. Zwaluw Acryl Easy voldoet aan de strengste geldende VOS-voorschriften, Waaronder de Indoor Air Comfort Gold-eisen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Laag VOS gehalte en Ftalaat vrij
- Geschikt voor de meest voorkomende verven op water en synthetische basis
- Snel overschilderbaar
- Zeer goede hechting op de meeste ondergronden (zelfs licht vochtige)
- Gemakkelijk aan te brengen en te reinigen

APPLICATIES

Zwaluw Acryl Easy is speciaal ontwikkeld als hoogwaardige acrylaatkit met uitstekende overschilderbaarheid, voor het afdichten van aansluitvoegen tussen wanden, plafonds, plinten, beton en metselwerk en/of het opvullen van scheuren, schroef- en spijkergaten in wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, metselwerk, beton en de meeste bouwondergronden die op de markt verkrijgbaar zijn.

GEBRUIKSAANWIJZING

Zwaluw Acryl Easy is geschikt voor binnen gebruik. Aanbrengen met een professioneel kitpistool. Na het aanbrengen de kit binnen 8 minuten gladstrijken. Gebruik indien nodig een in water gedrenkte spatel. Voegen kunnen na ongeveer 20 minuten overschilderd worden. Overschilderbaarheid altijd vooraf testen.

Let op: koud en/of vochtig weer kan het drogen vertragen of zelfs verhinderen.
Zwaluw Acryl Easy heeft uitstekende hechting op vele ondergronden waaronder ook zuigende ondergronden zoals beton, pleisterwerk, cement, gipsplaten of bakstenen. Voor zeer poreuze ondergronden wordt het aangeraden om de ondergrond vooraf voor te strijken met een mengsel van 1 deel Zwaluw Acryl Easy en 2 delen water

Hechting altijd vooraf testen. Niet corrosief bij gebruik op metalen.

Een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te nemen van aangrenzende bouwmaterialen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte: voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6 mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Applicatie temperatuur		+5°C to +40°C
Basis		Acrylic sealant
Extrusie waarde	@ Ø3 mm/4 bar	1800 g/min
Uithardingstijd	@ +23°C/50% RH	2 mm per 24 uur
Dichtheid	ISO 1183-1	1,70 - 1,76*
Rek Bij Breuk	ISO 37, dumbbell S2	120%*
Weerstand tegen vloei	ISO7390	< 2 mm
Vorstbestendigheid		Not resistant
Shore A-hardheid	DIN 53505 / ISO 868	70- 80*
Huidvorming	DBTM 16 (internal test method)	10 minutes @ 23°C/50% RH
Tensile Strength	DIN 53504, dumbbell S2	2,2 MPa*

* Afhankelijk van de afmeting van de kitrand.

BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor continue blootstelling aan water.
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze substraten.
- Niet geschikt voor buitentoepassing.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C (geldt voor de omgeving en de ondergronden). Alle ondergronden moeten stevig, schoon, droog en vrij van vet en stof zijn. Verwijder alle losse deeltjes van de ondergronden. Werk de kitvoeg indien nodig af en maak deze glad met water.

OVERSCHILDERBAARHEID

Zwaluw Acryl Easy is met de meeste verven op acryl of synthetische basis in veel gevallen al na 20 minuten overschilderbaar. De tijd na applicatie waarna de kit overschilderd kan worden is echter afhankelijk van de omstandigheden zoals , temperatuur en luchtvochtigheid en de dimensies van de kitvoeg . De kit moet hard genoeg zijn om bij het overschilderen niet door de kwast of roller te worden beschadigd. Comptabiliteit met de verf altijd vooraf testen

REINIGEN

Nog niet uitgehard materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met water of met Bostik-reinigingsdoekjes. Eenmaal uitgehard kan het materiaal alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen gereinigd worden met water en zeep

VERPAKKINGBESCHRIJVING

kokers 310 ml

HOUDBAARHEID

Bewaar tot 18 maanden wanneer opgeslagen in de originele, ongeopende verpakking, op een droge plaats tussen +5°C en +25°C.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- Emicode EC1 Plus – very low emission
- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-INT



GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het Veiligheidsinformatieblad moet worden gelezen en begrepen voordat het wordt gebruikt. Het is beschikbaar in uw taal op https://bostiksds.thewercs.com

DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.